FICHA TÉCNICA

RESISTENCIA TEMPRANA®

HORMIGÓN CON ALTAS RESISTENCIAS TEMPRANAS

melón®
Siempre Contigo

FICHA TÉCNICA **RESISTENCIA TEMPRANA**

Hormigón diseñado para alcanzar resistencias a edades menores a 28 días. Las edades más usuales son: 1,3,7 y 14 días

Aplicaciones

- Obras que requieren desmoldar rápidamente
- Obras que requieren acelerar su proceso constructivo
- Elementos que requieran una resistencia especificada a una anterior a 28 días
- Elementos Pre y Post Tensados
- Prefabricados en general

Beneficios

- Permite su uso en menor tiempo
- Rápido desarrollo de resistencia sin alterar su calidad
- Mejor performance en tiempo frío
- No usa aditivos aceleradores de fraguado
- Resistencia máxima a 1 día de 350 kgf/cm2 (probeta cilíndrica)

Características Técnicas

Propiedad	Unidad	Resistencia temprana
Nivel de confianza	%	90
Tamaño máximo de árido	mm	12-20-40
Asentamiento de cono	cm	6 - Fluido
Resistencia cilíndrica 1 día*	Kgf/cm2	350**
Resistencia cilíndrica 3 días*	Kgf/cm2	400
Resistencia cilíndrica 7 y 14 días*	Kgf/cm2	=> 500

*Resistencias máximas
** Consultar asentamiento de cono con asesoría técnica

**Este producto contribuye en la certificación LEED®*

Seguridad

Melón recomienda utilizar elementos de protección personal en la colocación de hormigón.

Para mayor **información técnica:**

Agosto 2023. Melón se reserva el derecho de modificar el contenido de esta publicación sin previo aviso.