

FICHA TÉCNICA

HORMIGÓN SECO

HORMIGÓN SECO



Hormigón y Mortero premezclado seco, es un producto especial creado para ser utilizado en zonas muy alejadas, complicadas de acceso o que posean algún requerimiento especial de descarga en obra. Nuestra oferta comercial incluye entrega de instrucciones para activar con agua y aditivo en terreno y así llegar a la resistencia potencial solicitada.

Aplicaciones

-  Sólo aplicable en Zona Norte desde I a III Región.
-  Todo tipo de construcción.
-  Obras mineras.
-  Obras muy lejanas a plantas hormigoneras.

Beneficios

-  Mejor manejo del tiempo.
-  Mayor holgura en la colocación.
-  Formato acotado de entrega: Big Bag de 0,5 m3.
-  Asesoría.

Características Técnicas*

Características	Unidad	HN O GR
Asentamiento Cono	cm	06 a 10
Tamaño máximo del árido	mm	10-20
Nivel de Confianza	%	90
Resistencia mecánica de acuerdo a NCh170.of 85 (HB)*	Mpa	10-40
Resistencia mecánica de acuerdo a NCh170: 16 (GB)**	Mpa	5-35

*Este producto contribuye en la certificación LEED® 

*Hormigón Normal (HN-HB): las muestras serán tomadas y ensayadas en probetas cilíndricas de 150mm de diámetro y 300mm de altura, y expresadas en cubo de 20 x 20, de acuerdo al factor de conversión presente en la tabla n°19 Anexo A de NCh170 Of 85.

*Hormigón en Grado (GR-GB): las muestras serán tomadas y ensayadas en probetas cilíndricas de 150mm de Diámetro y 300mm de Altura, de acuerdo a normativa vigente NCh170:16. Estos productos no consideran características de durabilidad deben ser solicitados a su ejecutivo. RECOMENDACIÓN ADICIONAL: Considerar la distancia bombear para definir el tipo de asentamiento de cono a utilizar.

Seguridad



Melón recomienda utilizar elementos de protección personal en la colocación de hormigón



Revisa nuestro catálogo de productos:

